



Páska Scotch™ 2321

maskovací páska pro obecné použití

Informace o produktu

6/02

Popis produktu / Trhy

Páska Scotch™ 2321 je maskovací páska z krepovaného papíru červenožluté barvy vyvinutá pro obecné použití při maskování v průmyslu.

Vlastnosti	Výhody	Přínosy
<ul style="list-style-type: none">* Nosná vrstva z krepovaného papíru nasyceného latexem	<ul style="list-style-type: none">* Přizpůsobivost* Tenkost* Odolnost vůči rozpouštědlům* Snadné trhání rukou* Dobrá adheze barev* Odolnost proti potrhání	<ul style="list-style-type: none">* Snadné maskování křivek* Snižuje shromažďování barev znamená správné linie barvy* Odstraňuje riziko průsaku barev skrz pásku* Snadné použití* Dobrá odolnost proti loupání barev* Snadné odstraňování
<ul style="list-style-type: none">* Lepidlo ze zesíťovaného kaučuku	<ul style="list-style-type: none">* Okamžité přilepení* Dobrá přídržná síla	<ul style="list-style-type: none">* Snadno se přilepí* Odolnost proti nadzvednutí

Použití / Výkon

Páska Scotch™ 2321 je funkční papírová páska používaná pro krátkodobé maskování proti barvě, zakrývání papírem a upevňování papíru, balení, přídržení, utěšňování a další použití kdy bude páska vystavena teplotě do 80° C po dobu jedné hodiny.

Páska Scotch™ 2321

Charakteristika produktu

Tloušťka	:	0.135 mm	AFERA 4006
Adheze k oceli	:	6.5 N/25 mm	AFERA 4001
Pevnost v tahu	:	88 N/25 mm	AFERA 4004
Prodloužení	:	10 %	AFERA 4005
Teplotní charakteristika	:	80 °C	

Uspokojivý výkon a čisté odstranění pásky Scotch™ 2321 je možno dosáhnout u mnoha podkladů při různé době vystavení různým teplotám. Je třeba provést testy ke zjištění jednotlivých funkčních parametrů pásky Scotch™ 2321 v podmínkách vašeho provozu. Optimální úroveň teploty a doby expozice pro výkon produktu a snadné odstranění je 80 °C po dobu 60 min.

Dostupné rozměry

Šířka (mm)	:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 a 100
Délka (m)	:	50

Podmínky pro skladování

Skladujte v čistém a suchém prostředí. Doporučená teplota skladování je 21 °C při relativní vlhkosti vzduchu 50 procent.

Omezení odpovědnosti

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení jsou založená na testech o kterých věříme, že jsou spolehlivá, ale jejich přesnost a kompletnost není garantována. Prosíme ujistěte se před použitím našeho produktu, že tento je vhodný pro vaše zamýšlené použití. Veškeré otázky odpovědnosti ohledně tohoto produktu se řídí Obchodními podmínkami, které se řídí platnou právní úpravou.

Divize průmyslových pásek & lepidel

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic
Tel. +420 261 380 111
www.3m.cz