

3M

Lepicí páska Scotch™ 389

Vodotěsná barevná tkaninová páska

Informace o produktu

1/98

Popis produktu a možnosti jeho použití

Lepicí páska Scotch™ 389 je tkaninová páska s hustou texturou povlečená polyethylenem, vyráběná v devíti různých barvách, která je vhodná pro celou řadu průmyslových použití. Tato lepicí páska se vyznačuje velmi vysokou trvalou adhezí a dobrou přizpůsobivostí a lze ji odtrhávat ručně.

Předmět

- * Nosný materiál povlečený polyethylenem

Přednosti

- * Odolný proti deformacím
- * Snadné odtrhávání rukou
- * Dobrá odolnost vůči vodě
- * Vysoké protažení při přetržení
- * Dodává se v mnoha barvách

Užitečné vlastnosti

- * Snadné maskování v křivkách
- * Snadná manipulace
- * Lze používat v přítomnosti vlhkosti
- * Vysoká pevnost
- * Dobrý kontrast na různých druzích povrchu

- * Zesítné lepidlo z kaučuku a pryskyřice

- * Dosažení velmi dobré okamžité adheze
- * Dobrá trvalá přídržná síla
- * Velmi dobrá lepidlost k celé řadě povrchů

- * Lepí okamžitě
- * Nedochozí k odloupení od povrchu
- * Univerzální použitelnost

Použití, charakteristické vlastnosti

Lepicí pásku Scotch™ 389 lze používat ke značení, označování, svazkování, zpevňování a k provádění oprav, ke slepování a spojování koberců, jakož i k utěsňování spár a klimatizačních kanálů. Produkt odolává teplotě ca 70 °C déle než 1 hodinu.

Lepicí páska Scotch™ 389

Charakteristické hodnoty produktu

Tloušťka	:	0,260 mm	AFERA 4006
Přilnavost k oceli	:	22,5 N/25 mm	AFERA 4001
Trhací pevnost	:	200 N/25 mm	AFERA 4004
Poměrné prodloužení při přetržení	:	6 %	AFERA 4005
Tepelná odolnost	:	70 °C	

Při použití lepicí pásky Scotch™ 389 lze dosáhnout dobrých výsledků na různých druzích povrchu při různých teplotách a dobách slepení. Pro zjištění účinnosti lepicí pásky Scotch™ 389 při Vašem specifickém použití je třeba provést zkoušky.

Standardní rozměry

Šířka (mm)	:	19, 25, 38, 50, 75 a 100
Délka (m)	:	50
Barva	:	černá, hnědá, červená, bílá, stříbrná, olivová, žlutá, tmavo- a světlemodrá*

* Poznámka Ne všechny barvy jsou k dodání ve výše uvedených šířkách. Své dotazy směřujte laskavě na prodejní oddělení společnosti 3M.

Skladování

Lepicí pásku nutno skladovat na čistém a suchém místě. Nejdelší odolnosti a životnosti pásky lze dosáhnout při teplotě 21 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

*Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich zkušeností. Před použitím našeho produktu si laskavě sami přezkoušejte, je-li tento vhodný pro Váš specifický účel použití. Všechny otázky týkající se záruky a ručení za tento produkt se řídí našimi současně platnými prodejními podmínkami, pokud tyto neodporují platným zákonným předpisům.

3M je značka zboží společnosti 3M

3M

3M Österreich Ges.m.b.H.
Oddělení průmyslových lepicích pásek
Brunner Fledstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: (01) 86 686-278
Fax: (01) 86 686-229

