

Páska Scotch™ 8959

Univerzální balicí páska vyztužená skleněnými vlákny

Informace o výrobku

10/95

Popis výrobku a oblasti použití

Výrobek č. 8959 je univerzální balicí páska s biaxiálně (dvoúse) orientovanou nosnou vrstvou ScotchPro™, vyztužená v podélném i příčném směru souvislými skleněnými vlákny. Polypropylenová nosná vrstva je odolná proti oděru a vlhkosti. Složení lepidla zaručuje náležité přilnutí k lepenkovým povrchům.

Charakteristiky

- * Nosná vrstva ScotchPro™ z polypropylenové fólie vyztužená skleněnými vlákny
- * Dobré adhezí charakteristiky

Přednosti

- * Odolnost proti oděru
- * Odolnost proti vlhkosti
- * Vysoká pevnost v tahu
- * Vysoká pevnost ve smyku
- * Dobrá počáteční adheze
- * Dlouhá doba stárnutí

Výhody

- * Ochrana vláken a lepidla zaručuje delší životnost balení
- * Maximalizuje účinnost sestavy ve venkovním a vlhkém prostředí
- * Nižší jednotkové náklady na aplikace vyžadující v první řadě pevnost v tahu
- * Lepší soudržnost v široké řadě aplikačních podmínek s minimálním množstvím pásky
- * Velice snadno přilne
- * Krabice zůstávají déle zavřené

Aplikace a funkční charakteristiky

Tato páska se používá zejména k vyztužování lepenkových krabic se svorkami „L“ a „C“, svazování válcovitých trubek, plastového potrubí a kovových tyčí, aby pevně držely na místě, spojování balíků určených k poštovní přepravě s využitím nízké ceny a včasného dodání, uzavírání balených potravin, aby nedošlo k případné kontaminaci od kovových svorek, utěšňování pěnových obalů a seskupování krabic na paletách. Páska č. 8959 se nejlépe aplikuje při pokojové teplotě. Po aplikaci si uchovává dobrou účinnost v normálních teplotních rozsazích, které se vyskytují při přepravě a skladování balených výrobků.

Doporučené aplikátory

Ruční: H-130, H-131, H-133, H-10
Poloautomatické: S-634, S-857 „L“ Clipper

Charakteristiky výrobku

Průměrné hodnoty, zkušební metody AFERA

Tloušťka nosné vrstvy:	28 μm
Celková tloušťka:	145 μm
Adheze k oceli:	11 N/cm
Pevnost v tahu:	300 N/cm
Poměrné prodloužení:	10 %
Statická pevnost ve smyku:	4500 min

Dodávané velikosti a barvy

Šířka (mm):	9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 a 150
Délka (m):	50. Na zvláštní žádost se dodávají v délce 100 m. Na vyžádání jsou k dispozici speciální velikosti.
Jádro:	76 mm
Barvy:	Transparentní, bílá

Skladovací podmínky

Skladujte na čistém, suchém místě. Doporučuje se teplota 18 - 21°C a relativní vlhkost 40 až 50 %.

Upozornění

Všechny výroky, technické informace a doporučení vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, avšak nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Před použitím našich výrobků se ujistěte, zda jsou vhodné pro plánovaný způsob použití. 3M nemůže přijmout odpovědnost za ztráty nebo škody, k nimž dojde v důsledku našich doporučení. Všechny otázky týkající se odpovědnosti v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními podmínkami, které podléhají příslušným platným zákonům.

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic
Tel. +420 261 380 111
www.3m.cz